

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

10/030614

**PRIORITY
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 02 AUG 2000

WIPO PCT

EP 00/5819

Bescheinigung

Die Anmelderin Consortium für elektrochemische Industrie GmbH in
München/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Verfahren zur Herstellung von monolithischen Oxidationskatalysatoren
und deren Verwendung bei der Gasphasenoxidation von
Kohlenwasserstoffen"

am 8. Juli 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Das angeheftete Stück ist eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprüngli-
chen Unterlage dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig die Symbole
B 01 J und C 07 D der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 25. Mai 2000

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Ebert

Aktenzeichen: 199 31 902.2

**Verfahren zur Herstellung von monolithischen
Oxidationskatalysatoren und deren Verwendung bei der
Gasphasenoxidation von Kohlenwasserstoffen**

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
monolithischen Oxidationskatalysatoren und deren Verwendung
bei der Gasphasenoxidation von Kohlenwasserstoffen.

10 Trägerkatalysatoren für die Gasphasenoxidation von
Kohlenwasserstoffen zu den entsprechenden Oxidationsprodukten
wie beispielsweise Carbonsäuren, Carbonsäureanhydriden oder
Aldehyde, deren katalytische wirksame Oberflächenbeschichtung
im wesentlichen aus Titandioxid (TiO_2) und Divanadiumpentoxid
15 (V_2O_5) besteht, sind seit langem bekannt. Ein typisches
Anwendungsbeispiel für derartige Katalysatoren ist die
Herstellung von Phthalsäureanhydrid, bei der Gemische aus
o-Xylol und Luft oder Naphthalin und Luft oder o-Xylol,
Naphthalin und Luft in einem sogenannten Röhrenreaktor über
einen entsprechenden Katalysator geleitet werden. Die
20 Ableitung der bei dieser stark exothermen Reaktion
entstehenden Wärme (Kühlung, isotherme Reaktionsführung)
erfolgt üblicherweise über eine Salzschnmelze, mit der die
Reaktionsrohre umgeben sind.

Die Trägerkatalysatoren bestehen dabei aus einem inerten
Trägerkörper, beispielsweise in Ring- oder Kugelform, auf dem
die eigentlich katalytisch aktive Masse aufgebracht ist. Die
aktive Masse besteht überwiegend aus den Hauptkomponenten TiO_2
in Anatasform und V_2O_5 . Zur Verbesserung der Steuerung der
30 Aktivität und Verbesserung der Selektivität werden dabei
häufig noch aktivierende oder auch dämpfende Zusätze,
beispielsweise Oxide von Elementen der Nebengruppen des
Periodensystems oder Alkaliverbindungen, in geringen Mengen
als Dotierstoffe (Promotoren) zu der katalytisch aktiven Masse
35 gegeben.

Bei der Herstellung der Trägerkatalysatoren werden im
allgemeinen wäßrige Suspensionen oder wäßrige Lösungen von

TiO₂ und V₂O₅, vielfach unter Zusatz von Promotoren und gegebenenfalls Bindemittel zur Haftungsverbesserung der Aktivkomponenten auf dem Träger, auf die Trägerkörper aufgesprüht.

5

Als Trägerkörper werden regelmäßig geformte, mechanisch stabile Körper wie Kugeln, Ringe, Halbringe, Sättel etc., besonders bevorzugt Ringe oder Kugeln verwendet. Die Größe der Trägerkörper wird dabei vorwiegend von der Dimension des

10 Reaktors, vor allem vom Innendurchmesser der Reaktionsrohre bestimmt.

10

Als Trägermaterial finden beispielsweise Steatit, Duranit, Steingut, Siliciumdioxid, Siliciumcarbid, Aluminate, Metalle, und Metallegierungen Verwendung.

15

Aus EP-A 744214 (US-A 5792719) ist eine Verfahrensweise zur Katalysatorherstellung bekannt, bei der TiO₂, V₂O₅, SiC und gegebenenfalls Dotierstoffe wie CsCO₃ und (NH₄)₂HPO₄ mehrere

20 Stunden in wäßriger Suspension gerührt werden, und die Suspension anschließend mit einem organischen Binder versetzt wird. Die Suspension wird auf das Trägermaterial aufgesprüht und der Trägerkatalysator getrocknet.

20

In der Technik ist es dabei üblich, daß die Reaktionsrohre jeweils mit verschiedenen Katalysatoren befüllt sind, die eine unterschiedliche Zusammensetzung ihrer katalytisch aktiven Masse haben. Dies kann beispielsweise in zwei übereinander

~~liegenden Schichten, einer Oberschicht und einer Unterschicht~~

30 erfolgen. Mit dieser Maßnahme ist es möglich, das Katalysatorsystem im Reaktor in seiner Aktivität dem Reaktionsverlauf entsprechend anzupassen.

30

Während der Reaktion wird im oberen Teil des Reaktionsrohres

35 der größte Anteil an Kohlenwasserstoff umgesetzt. Zwangsläufig treten damit dort auch die höchsten Temperaturen auf. Im unteren Teil des Rohres findet nur noch eine Art Nachreaktion statt. Dort werden restliches o-Xylol/Naphthalin und

35

Zwischenprodukte, beispielsweise o-Tolylaldehyd und Phthalid zu Phthalsäureanhydrid umgesetzt. Weiterhin werden aber auch Nebenprodukte wie beispielsweise Chinone weiteroxidiert.

- 5 Durch Alterungsprozesse verlieren alle Katalysatoren mit zunehmender Gebrauchszeit an Aktivität. Dies geschieht vorwiegend in der Hauptreaktionszone, da dort die höchste Temperaturbelastung stattfindet. Die Hauptreaktionszone wandert dabei im Laufe der Katalystorlebenszeit immer tiefer
- 10 in das Katalysatorbett. Dadurch wird die Länge des verbleibenden Katalysatorbetts zunehmend verkürzt und die Nachreaktion beeinträchtigt. Daraus ergibt sich, daß Zwischen- und Nebenprodukte nicht mehr vollständig umgesetzt werden können und die Produktqualität des erzeugten
- 15 Phthalsäureanhydrids verschlechtert sich damit zunehmend. Besonders kritisch wirkt sich dabei ein Alterungsprozeß bei hohen Feedbeladungen aus. Dem Rückgang der Umsetzung und damit der Verschlechterung der Produktqualität kann zwar durch eine Erhöhung der Reaktionstemperatur, beispielsweise mittels der
- 20 Salzbadtemperatur entgegengewirkt werden, allerdings nur bis zu einer Temperatur von etwa 400°C. Diese Temperatursteigerung ist aber stets mit einem Ausbeuteverlust verbunden.

In DE-A 1793267 (GB-A 1274471) wird ein Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid beschrieben, bei dem die oxidative Gesamtreaktion verfahrenstechnisch in zwei Teile unterteilt wird. Die Reaktion wird dabei so gesteuert, daß die Reaktionsbedingungen im zweiten Teil, der sogenannten

-
- 30 Nachreaktion, deutlich aggressiver als im ersten Teil ausfallen. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, daß die Nachreaktion ohne Kühlung, d.h. adiabatisch durchgeführt wird. Diese Nachreaktion kann dabei in einem separaten Reaktor mit anderen Rohrdimensionen oder gar in einem nachgeschalteten Schachtofen erfolgen.

35

DE-A 2005969 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid, bei dem etwa 80 bis 99% des gesamten Feeds in der Hauptreaktion isotherm, d. h. gekühlt, umgesetzt

werden. Die Umsetzung des verbleibenden nicht umgesetzten Feeds erfolgt in einem nachgeschalteten adiabatischen Reaktor. Zusätzlich wird bei der beschriebenen Reaktionsführung das den isothermen Reaktor verlassende Gasgemisch noch weiter
5 abgekühlt, bevor es in den nachgeschalteten adiabatischen Reaktor eintritt. Durch diese Verfahrensvariante soll das gebildete Phthalsäureanhydrid ebenfalls weitgehend frei von Nebenprodukten und ohne Ausbeuteverlust hergestellt werden können. Auch hier wird ein Schachtofen als adiabatischer
10 Reaktor beansprucht.

AT-A 9201926 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid in einem Hauptreaktor mit einer nachgeschalteten adiabatischen Reaktionszone. Dabei wird aus-
15 drücklich darauf verwiesen, daß es aus wirtschaftlichen Gründen vorteilhaft ist, daß der adiabatische Reaktor direkt mit dem Hauptreaktor verbunden ist. Neben der Verwendung von Katalysatorgrundkörpern in Form von Ringen oder Kugeln wird auch die mögliche Verwendung eines Katalysators mit
20 monolithischer Struktur, beispielsweise in Form einer Wabe (honeycomb) hingewiesen. In der beschriebenen Reaktionsführung läßt sich durch diese Maßnahme die Ausbeute an Phthalsäureanhydrid um ca. 1 Gew.-% erhöhen. Die Bildung des Nebenproduktes Phthalid wird gleichzeitig deutlich reduziert. Die Verwendung der angesprochenen monolithischen Katalysatorform ist dabei in keinem Beispiel beschrieben. Auch auf die Herstellung eines monolithischen Katalysators und deren Probleme wird nicht eingegangen.

30 Aufgrund der bei Wabenkatalysatoren auftretenden laminaren Strömungsverhältnisse haben diese auch bei sehr hohen Gasgeschwindigkeiten nur einen sehr geringen Druckverlust. Nachteilig ist allerdings, daß wegen der formbedingt fehlenden turbulenten Strömung der Wärme- und Massentransport in den
35 Wabenkanälen, und somit die Wärmeableitung, stark reduziert ist. Dieser Umstand macht eine Anwendung von Wabenkatalysatoren als Katalysatorträger für stark exotherme Prozesse in Verbindung mit einer Selektivoxidation nahezu

unmöglich. Wabenkatalysatoren haben sich daher technisch nur in der Abgasreinigung bzw. Abgasverbrennung durchgesetzt, wo die gesamten organischen Bestandteile in einer Totaloxidation zu CO_2 umgesetzt werden.

5

Die Beschichtung von monolithischem Trägermaterial mit einer katalytisch aktiven Masse aus den Hauptbestandteilen TiO_2 , V_2O_5 und gegebenenfalls Dotierstoffen nach allgemein bekannten Verfahren, beispielsweise einem Tauchverfahren, erweist sich als nicht praktikabel. Dies liegt darin begründet, daß Beschichtungssuspensionen auf der Basis von kommerziell verfügbarem TiO_2 bereits bei Feststoffkonzentrationen von 30 - 35 Gew.-% eine sehr hohe Viskosität besitzen, und somit das Beschichten der Kanäle eines monolithischen Trägermaterials ohne diese zu verstopfen nahezu unmöglich macht.

10

15

Um monolithische Katalysatorträger mit der notwendigen Menge an katalytisch aktiver Masse, beispielsweise 50 - 150 g aktive Masse pro Liter Katalysator zu beschichten, müßte der Beschichtungsprozeß mit einer derart niedrigkonzentrierten "aktive Masse"-Suspension durchgeführt werden, daß die notwendige Schichtdicke erst nach mehrmaligem Wiederholen des Beschichtungsprozesses ausreichend wäre. Dadurch erhöht sich aber gleichzeitig wiederum das Problem der Verstopfung der Kanäle im Katalysatorträger aufgrund der mehrmaligen Beschichtung. Darüber hinaus ist dies mit einem deutlich größeren Arbeitsaufwand und damit mit höheren Kosten verbunden und somit unwirtschaftlich.

20


30

Es bestand daher die Aufgabe, ein einfaches und möglichst einstufiges Verfahren zur Herstellung monolithischer Katalysatoren auf Basis von TiO_2 /Metalloxiden bereitzustellen.

35

Es wurde nun überraschenderweise gefunden, daß die Viskosität von hochkonzentrierten TiO_2 -Beschichtungssuspensionen mit einem hohem Feststoffgehalt durch den Zusatz von Tensiden um ein vielfaches verringert werden kann.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von monolithischen Trägerkatalysatoren für die Gasphasenoxidation durch Beschichtung des Katalysatorträgers mittels einer Suspension, dadurch gekennzeichnet, daß diese aus katalytisch aktiver Masse und einem oder mehreren Tensiden der allgemeinen Formel



besteht, wobei R für den (die) hydrophoben Teil(e) des Tensides mit n gleich 1, 2 oder 3; Y für den hydrophilen Teil des Tensides mit m gleich 0, 1, 2 oder 3 und X für die hydrophile Kopfgruppe des Tensides steht.

Die Verringerung der Viskosität von hochkonzentrierten TiO_2 -Beschichtungssuspensionen mit einem Feststoffgehalt größer 30 Gew.-% kann durch den Zusatz von 1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 2 bis 5 Gew.-% an Tensiden der allgemeinen Formel $R_n Y_m X$ um ein vielfaches verringert werden.

In dieser allgemeinen Formel steht R für einen oder mehrere hydrophobe Teile, beispielsweise Alkyl-, Aryl- und Alkylaryl-Gruppen eines Tensides, wobei n gleich 1, 2 oder 3, vorzugsweise 1 bis 2 beträgt. Y steht dabei für den hydrophilen Teil eines Tensides, wobei m gleich 0, 1, 2 oder 3, vorzugsweise 0 bis 2 beträgt. X steht für die hydrophile Kopfgruppe des Tensides.

Bevorzugt sind Tenside mit Kopfgruppen X aus der Gruppe enthaltend Phosphate, Phosphonate, Sulfate, Sulfonate und Carboxylate, Dicarboxylate (Malonsäure-Derivate, Bernsteinsäure-, Adipinsäurederivate, Maleinsäurederivate, Phthalsäurederivate) bzw. Polycarboxylate, beispielsweise mit Tensidresten (R,Y) substituierte Polyacrylate, Polymethacrylate oder Polymaleinsäure-Derivate.

Bei diesen Kopfgruppen X kann ein Teil der Säurereste teilweise in der sogenannten H-Form als freie Säuregruppe, in

Form eines Ammoniumsalzes oder als Metallsalz vorliegen. Besonders bevorzugt sind freie Säuregruppen, Ammoniumsalze und Erdalkalisalze.

5 Die Bindung der hydrophilen Gruppe Y kann direkt oder über einen Sauerstoff an das Zentralatom der Kopfgruppe X erfolgen. Bevorzugte Zentralatome sind Kohlenstoff, Phosphor oder Schwefel.

10 Vorzugsweise werden die hydrophoben Gruppen R über eine hydrophile Gruppe Y an die Kopfgruppe gebunden.

Bevorzugte Ausführungsform des hydrophoben Teils R sind Alkylreste mit längerkettigen Kohlenstoffbausteinen mit 5 bis 15 30 C-Atomen, vorzugsweise 10 bis 20 C-Atomen. Dabei kann es sich bei den Alkylresten um gesättigte oder ungesättigte oder auch verzweigte Kohlenstoffketten handeln. Die Alkylreste können direkt oder über Arylgruppen an den hydrophilen Teil Y oder die Kopfgruppe X, gebunden sein.

20 Der hydrophile Rest Y besteht im allgemeinen aus polymeren Alkoxyeinheiten, bevorzugt Propoxy-, Ethoxy- oder Methoxy-Einheiten, wobei der Polymerisierungsgrad zwischen 1 und 50 Monomereinheiten, bevorzugt zwischen 5 und 20 Monomereinheiten liegen kann.

Die erfindungsgemäße Beschichtungssuspension kann beispielsweise Tenside mit der allgemeinen Formel R_nY_mX aus der Gruppe enthaltend Calciumalkylarylsulfonate,

30 Ammoniumalkylarylsulfonate, Dodecylbenzolsulfonat-Calciumsalz, Polyethoxydinonylphenyletherphosphat, Polyoxoethylenlauryletherphosphat, Polyethoxytridecyletherphosphat, Calciumdodecylbenzolsulfonat, Tridecylphosphatester, ethoxylierte phosphatierte Alkohole, 35 Alkylpolyoxyethylenetherphosphat, Ammoniumnonylphenylethersulfat beinhalten.

Die Tenside können dabei ohne weiteren Tensidzusatz oder mit anderen Tensiden, beispielsweise Alkylphenolethoxylat eingesetzt werden.

5 Durch den erfindungsgemäßen Zusatz der Tenside zu der Beschichtungssuspension lassen sich niedrigviskose Beschichtungssuspensionen mit hohen Feststoffgehalten an TiO_2 und/oder V_2O_5 herstellen und zum Beschichten von monolithischem Trägermaterial, beispielsweise Waben und Träger mit offenen
10 oder geschlossenen Kreuzkanalstrukturen verwenden. Die Beschichtungssuspensionen können darüberhinaus aber auch andere Zusatzstoffe, beispielsweise SiC enthalten. Die Feststoffgehalte an katalytisch aktiver Masse in derartigen Suspensionen können dabei auf Werte bis zu 50 Gew.-% und
15 darüber eingestellt werden. Mit derartigen hochkonzentrierten Suspensionen lassen sich monolithische und besonders wabenförmige Katalysatorträger ohne Probleme mit einem Auftrag von 50 bis 150 g aktive Masse pro Liter Wabenkatalysator in einem Beschichtungsschritt realisieren.

20 Suspensionen mit einem Feststoffgehalt an TiO_2 von größer > 35 Gew.-% weisen aufgrund der hohen Viskosität ein stark reduziertes Fließverhalten auf und können dadurch nicht mehr durch enge Kanäle fließen. Auch der Übergang zu größeren Teilchengrößen bringt keinen Erfolg. Durch den Zusatz von einem oder mehreren der beanspruchten Tenside wird das Fließverhalten dabei deutlich verbessert.

30 Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Katalysatoren können einheitliche TiO_2 -Sorten oder auch Gemische aus verschiedenen TiO_2 -Sorten verwendet werden, die jeweils wiederum mit Metalloxiden dotiert bzw. beschichtet sein können. Vorzugsweise enthält die aktive Masse als zusätzliche Komponente V_2O_5 .

35 Die Beschichtung von Waben mit Beschichtungssuspensionen ohne Zusatz von Tensiden kann nur mit Suspensionen mit einem relativ geringen Feststoffgehalt von etwa 30 Gew.-% problemlos durchgeführt werden. Die dabei erzielbaren Auftragsmengen an

aktiver Masse liegen jedoch nur bei etwa 20 g/l Katalysator. Wird der Feststoffgehalt dabei nur geringfügig erhöht, nimmt die Viskosität der Suspension so stark zu, daß die Suspension nicht mehr aus den Wabenkanälen herausfließen kann und es damit zum Verstopfen der Kanäle kommt.

Durch die Verwendung der anspruchsgemäßen Tenside kann die Beschichtung der Waben ohne Probleme selbst mit Suspensionen mit mehr als 50 Gew.-% an aktiver Masse erfolgen.

Auftragsmengen von über 100 g Feststoff/l Wabenkatalysator lassen sich bei Verwendung der beanspruchten Tenside ohne Probleme in einem Beschichtungsvorgang realisieren.

Als Trägermaterialien zur erfindungsgemäßen Beschichtung eignen sich beispielsweise Materialien wie Cordierit, Silicate, Siliciumdioxid, Siliciumcarbid, Aluminiumoxid, Aluminate oder Mischungen aus diesen Stoffen und Metalle bzw.

Metallegierungen. Die Trägerkörper können auch geschlossene oder offene Kreuzkanalstrukturen aufweisen. Mit der erfindungsgemäßen Suspensionen können Waben mit einer hohen bis sehr hohen Zelldichte ohne die Gefahr der Verstopfung der Kanäle beschichtet werden.

Bevorzugt sind dabei Waben mit einer Zelldichte, d.h. einer Anzahl der Kanäle von 100 bis 400 csi (cells per square inch), besonders bevorzugt 100 bis 200 csi.

Für die Selektivoxidation von o-Xylol/Luftmischungen mit geringen o-Xylolgehalten zu PSA sind monolithische Katalysatoren sehr gut geeignet. Die monolithischen Katalysatoren

neigen dabei in keinem Fall zum Durchgehen der Reaktion. Überraschenderweise sind die monolithischen Katalysatoren dem konventionellen Ringkatalysator (bei gleicher Zusammensetzung der aktiven Masse) überlegen.

Besonders vorteilhaft sind die erfindungsgemäß hergestellten Katalysatoren, die einen Gehalt an aktiver Masse von 40 bis 200 g pro Liter Katalysator besitzen. Bei vergleichbarer

Temperatur erzielen diese höhere Umsätze, bessere PSA-Selektivitäten und geringere Mengen an Nebenprodukten.

Die erfindungsgemäß hergestellten Wabenkatalysatoren eignen sich bevorzugt als Katalysatoren für eine Nachreaktion eines PSA-Prozessgases enthaltend ein oder mehrere der Edukte o-Xylol und Naphthalin und/oder Zwischenprodukte wie Tolyaldehyd, Phthalid, Naphthochinon etc. Vorteilhaft wird dabei bei niedrigeren Gaseintrittstemperaturen, bezogen auf die Temperatur des Hauptreaktors, gearbeitet. Dabei läßt sich ein Großteil der Unteroxidationsprodukte aus dem Reaktionsgas entfernen bzw. weiter zu PSA umsetzen. Dies erfolgt überraschenderweise auch bei relativ hohen Raumgeschwindigkeiten von 20.000 - 30.000 h⁻¹. Selbst bei relativ hohen Gehalten an Unteroxidationsprodukten in Verbindung mit einer hohen Konzentration an PSA zeigt sich bei der Verwendung der erfindungsgemäßen Katalysatoren kein "Durchgehen" (Runaway) der Reaktion.

Die erfindungsgemäß hergestellten monolithischen Katalysatoren eignen sich besonders zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid in einem adiabatischen Reaktor (Nachreaktor) in Kombination mit einem isotherm geführten Reaktor (Hauptreaktor, beispielsweise gefüllt mit Schüttkatalysator). Vorzugsweise kann der adiabatische Reaktor dabei auch mit einer vorgeschalteten Gaskühlung betrieben werden. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird die vorgeschaltete Gaskühlung und die adiabatische Reaktion in einem gemeinsamen Apparat durchgeführt.

In der Technik üblich ist, daß vor der Produktisolierung das Reaktionsgas in einem Gaskühler abgekühlt wird. Die vorgeschaltete Gaskühlung, die adiabatische Reaktion im monolithischen Katalysatorbett und eine weitere Abkühlung kann dabei innerhalb oder außerhalb des Reaktors, bzw. eines gemeinsamen Apparats erfolgen.

Anhand der folgenden Beispiele soll die Erfindung näher erläutert werden.

Die folgenden Beispiele zeigen den Einfluß von Tensiden aus der Gruppe der Phosphorsäureester auf die Viskosität von Trägeroxidsuspensionen. Das Fließverhalten der hergestellten Suspensionen wurde in Anlehnung an DIN 53211 mit einem Auslaufbecher bestimmt. Geprüft wurden zwei Sorten von TiO_2 , die sich nur in der Teilchengröße voneinander unterschieden. Der mittlere Teilchendurchmesser betrug 0,1 bzw. 0,4 μm . Dieses Meßverfahren wurde gewählt, da damit ein "Herauslaufen" einer Suspension aus den Wabenkanälen entsprechend simuliert werden konnte. Als Auslaufdüse diente eine Düse mit 2 mm Durchmesser entsprechend einer Anströmfläche von 3,14 mm^2 . Zum Vergleich dazu besitzt eine 200 csi-Wabe einen Kanalquerschnitt von 2,3 mm^2 und eine 100 csi-Wabe einen Kanalquerschnitt von 4,66 mm^2 . War die Suspension in ihrer Viskosität zu hoch, d.h. die Suspension konnte unter diesen Bedingungen nicht durch die Düse laufen, so wurde der Versuch mit einer Düsenöffnung von 4 mm Durchmesser wiederholt. War auch bei den geänderten Bedingungen kein Auslaufen der Suspension meßbar, wurde der Versuch als "nicht meßbar" gewertet.

Vergleichsbeispiel 1 (30 Gew.-%ige Suspension ohne Tensid):

Aus einer Mischung von 30 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 0,1 μm und 70 g Wasser wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit 1,4 ml/sec.

~~Vergleichsbeispiel 2 (33 Gew.-%ige Suspension ohne Tensid):~~

Aus einer Mischung von 33 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 0,1 μm und 67 g Wasser wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm konnte kein Auslauf beobachtet werden. Bei einem Düsendurchmesser von 4 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit 6,2 ml/sec.

Vergleichsbeispiel 3 (22 Gew.-%ige Suspension ohne Tensid):

Aus einer Mischung von 22 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4 \mu\text{m}$ und 78 g Wasser wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit $1,7 \text{ ml/sec}$.

Vergleichsbeispiel 4 (25 Gew.-%ige Suspension ohne Tensid):

Aus einer Mischung von 25 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4 \mu\text{m}$ und 75 g Wasser wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm konnte kein Auslauf beobachtet werden. Bei einem Düsendurchmesser von 4 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit $8,3 \text{ ml/sec}$.

Beispiel 5 (45 Gew.-%ige Suspension):

Aus einer Mischung von 45 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,1 \mu\text{m}$, 55 g Wasser und 3,5 g Alkyl ($\text{C}_8\text{-C}_{10}$)polyoxyethylenetherphosphat wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit $0,9 \text{ ml/sec}$.

Beispiel 6 (45 Gew.-%ige Suspension):

Aus einer Mischung von 45 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4 \mu\text{m}$, 55 g Wasser und 3,0 g Alkyl ($\text{C}_8\text{-C}_{10}$)polyoxyethylenetherphosphat wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit $2,0 \text{ ml/sec}$.

Beispiel 7 (45 Gew.-%ige Suspension):

Aus einer Mischung von 45 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4 \mu\text{m}$, 55 g Wasser und 5,0 g

Polyethoxydinonylphenyletherphosphat wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit 1,2 ml/sec.

Beispiel 8 (45 Gew.-%ige Suspension):

Aus einer Mischung von 45 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4 \mu\text{m}$, 55 g Wasser und 2,0 g eines Gemisches aus Alkylphenoethoxylat/Alkylarylsulfonat-Calcium wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit 1,3 ml/sec.

Beispiel 9 (45 Gew.-%ige Suspension):

Aus einer Mischung von 45 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,1 \mu\text{m}$, 55 g Wasser und 5,0 g Dodecylbenzolsulfonat-Calciumsalz wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit 0,5 ml/sec.

Beispiel 10 (45 Gew.-%ige Suspension):

Aus einer Mischung von 45 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4 \mu\text{m}$, 55 g Wasser und 2,5 g Ammoniumnonylphenylethersulfat wurde eine Suspension

~~hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten~~

wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit 1,8 ml/sec.

Vergleichsbeispiel 11:

Aus einer Mischung von 38 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4 \mu\text{m}$, 9,5 g V_2O_5 , und 46,8 g Wasser wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher

gemessen. Die Auslaufgeschwindigkeit konnte weder mit einer 2 mm noch 4 mm Düsenöffnung gemessen werden, da in beiden Fällen die Suspension in ihrer Viskosität zu hoch war.

5 **Beispiel 12:**

Aus einer Mischung von 38 g TiO_2 mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 0,4 μm , 9,5 g V_2O_5 , 46,8 g Wasser und 3 g Alkyl(C_8 - C_{10})polyoxyethylenetherphosphat wurde eine Suspension hergestellt und diese 2 Stunden gerührt. Das
10 Fließverhalten wurde anschließend im Auslaufbecher gemessen. Bei einem Düsendurchmesser von 2 mm betrug die Auslaufgeschwindigkeit 1,3 ml/sec.

Die folgenden Beispiele 13 bis 17 zeigen die Herstellung der
15 Katalysatoren durch Beschichtungsversuche auf entsprechende monolithische Trägerkörper.

Vergleichsbeispiel 13 (ohne Zugabe von Tensid):

354 g TiO_2 (BET ca. $30\text{m}^2/\text{g}$) mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 0,1 μm , 118 g TiO_2 (BET $< 10\text{m}^2/\text{g}$) mit einem
20 mittleren Teilchendurchmesser von 0,4 μm , 120 g V_2O_5 und 8,24 g $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ wurden in 1400 ml entionisiertem Wasser suspendiert und 18 Stunden gerührt, um eine homogene Verteilung zu erreichen. Der Feststoffgehalt der erhaltenen Suspension betrug 29,6 Gew.-%. Danach wurden 60 g an organischem Binder, ein Copolymeres aus Vinylacetat und Vinylacrylat, in Form einer 50 Gew.-%igen wäßrigen Dispersion zugegeben. In diese Beschichtungssuspension wurde eine monolithische keramische
~~Trägerwabe aus Cordierit mit einer Zelldichte von 200 cpsi und~~
30 den Abmessungen 7,5 cm * 7,5 cm * 15 cm getaucht und nach etwa 1 Minute Verweilzeit aus dem Tauchbad entnommen. Die sich in den Kanälen befindlichen Reste der Suspension wurden mit einem Luftgebläse (bei maximal 130 °C) ausgeblasen. Die vollständige Trocknung des beschichteten Wabenkörpers erfolgte 12 h in
35 einen Trockenschrank bei 130 °C. Die Auftragsmenge an aktiver Masse betrug 20 g/l Katalysator. Der Wabenkörper war gerade noch beschichtbar.

Vergleichsbeispiel 14 (ohne Zugabe von Tensid):

Zur Herstellung eines Katalysators mit höherer Auftragsmenge an aktiver Masse wurden 354 g TiO_2 (BET ca. $30\text{m}^2/\text{g}$) mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,1\text{ }\mu\text{m}$, 118 g TiO_2 (BET < $10\text{m}^2/\text{g}$) mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4\text{ }\mu\text{m}$, 120 g V_2O_5 und 8,24 g $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ in 1220 ml entionisiertem Wasser suspendiert und 18 Stunden gerührt, um eine homogene Verteilung zu erreichen. Der Feststoffgehalt der erhaltenen Suspension betrug 32,7 Gew.-%. Danach wurden 60 g an organischem Binder, ein Copolymeres aus Vinylacetat und Vinyllaurat, in Form einer 50 Gew.-%igen wäßrigen Dispersion zugegeben. Mit dieser Beschichtungssuspension wurde analog zu Beispiel 15 eine monolithische keramische Trägerwabe aus Cordierit mit einer Zelldichte von 200 cpsi und den Abmessungen $7,5\text{ cm} \times 7,5\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ beschichtet. Die Suspension war bei diesem Beispiel bereits so hochviskos, daß die Kanäle auch nicht unter Zuhilfenahme des Gebläses vollständig von überschüssiger Suspension befreit werden konnten. Ca. 10 % der Kanäle blieben verstopft. Die beschichtete Wabe war als Katalysator nicht brauchbar.

Vergleichsbeispiel 15 (Beschichtung von Ringen):

Zur Herstellung des ringförmigen Vergleichskatalysators wurden 73,7 g TiO_2 (BET ca. $30\text{m}^2/\text{g}$) mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,1\text{ }\mu\text{m}$, 24,6 g TiO_2 (BET < $10\text{m}^2/\text{g}$) mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4\text{ }\mu\text{m}$, 25 g V_2O_5 und 1,7 g $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ in 400 ml entionisiertem Wasser suspendiert und 18 Stunden gerührt, um eine homogene Verteilung zu erreichen.

Danach wurden 6,2 g an organischem Binder, ein Copolymeres aus Vinylacetat und Vinyllaurat, in Form einer 50 Gew.-%igen wäßrigen Dispersion zugegeben. Mit dieser Beschichtungssuspension wurden 1225 g Steatitringe ($7 \times 7 \times 4\text{ mm}$) unter Verdampfung des Wasser auf das Trägermaterial vollständig aufgebracht. Die Schichtdicke an aktiver Masse betrug etwa $60\text{ }\mu\text{m}$.

Beispiel 16 (erfindungsgemäßer Katalysator 1):

602 g TiO_2 (BET ca. $30\text{m}^2/\text{g}$) mit einem mittleren Teilchen-
durchmesser von $0,1\text{ }\mu\text{m}$, 200 g TiO_2 (BET $< 10\text{m}^2/\text{g}$) mit einem
mittleren Teilchendurchmesser von $0,4\text{ }\mu\text{m}$, 204 g V_2O_5 und 70 g
Alkyl ($\text{C}_8\text{-C}_{10}$)polyoxyethylenetherphosphat wurden in 980 ml
entionisiertem Wasser suspendiert und 18 Stunden gerührt, um
eine homogene Verteilung zu erreichen. Der Feststoffgehalt der
erhaltenen Suspension betrug 51 Gew.-%. Danach wurden 60 g an
organischem Binder, ein Copolymeres aus Vinylacetat und
Vinyl Laurat, in Form einer 50 Gew.-%igen wäßrigen Dispersion
zugegeben. Mit dieser Beschichtungssuspension wurde analog zu
Beispiel 15 eine monolithische keramische Trägerwabe aus
Cordierit mit einer Zelldichte von 200 cpsi und den
Abmessungen $7,5\text{ cm} \times 7,5\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ beschichtet. Durch die
viskositätserniedrigende Wirkung des Tensides lief die nicht
an der Wand haftende Suspension problemlos und vollständig aus
den Kanälen ab. Aufgrund des hohen Feststoffgehaltes der
verwendeten Suspension konnte in einem einmaligen
Beschichtungsvorgang eine aktive Masse von 115 g/l Katalysator
aufgebracht werden. Es wurde kein Kanal der Wabe mit aktiver
Masse verstopft. Die Schichtdicke an aktiver Masse betrug etwa
 $60\text{ }\mu\text{m}$.

Beispiel 17 (erfindungsgemäßer Katalysator 2):

602 g TiO_2 (BET ca. $30\text{m}^2/\text{g}$) mit einem mittleren Teilchen-
durchmesser von $0,1\text{ }\mu\text{m}$, 220 g V_2O_5 und 120 g Dodecylbenzol-
sulfonat-Calciumsalz wurden in 885 ml entionisiertem Wasser
suspendiert und 18 Stunden gerührt, um eine homogene
Verteilung zu erreichen. Der Feststoffgehalt der erhaltenen
Suspension betrug 50 Gew.-%. Danach wurden 60 g an organischem
Binder, ein Copolymeres aus Vinylacetat und Vinyl Laurat, in
Form einer 50 Gew.-%igen wäßrigen Dispersion zugegeben. Mit
dieser Beschichtungssuspension wurde analog zu Beispiel 15
eine monolithische keramische Trägerwabe aus Cordierit mit
einer Zelldichte von 200 cpsi und den Abmessungen $7,5\text{ cm} \times 7,5\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ beschichtet. Durch die viskositätserniedrigende
Wirkung des Tensides lief die nicht an der Wand haftende

Suspension problemlos und vollständig aus den Kanälen ab. Aufgrund des hohen Feststoffgehaltes der verwendeten Suspension konnte in einem einmaligen Beschichtungsvorgang eine aktive Masse von 108 g/l Katalysator aufgebracht werden. Es wurde kein Kanal der Wabe mit aktiver Masse verstopft.

Beispiel 18 (erfindungsgemäßer Katalysator 3):

Zur Herstellung eines Katalysator auf Basis eines TiO_2 mit einem größerem mittlerem Teilchendurchmesser wurden 785 g TiO_2 (BET ca. $30\text{m}^2/\text{g}$) mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,4\text{ }\mu\text{m}$, 196 g V_2O_5 und 46 g Alkyl($\text{C}_8\text{-C}_{10}$)polyoxyethylen-etherphosphat in 910 ml entionisiertem Wasser suspendiert und 18 Stunden gerührt, um eine homogene Verteilung zu erreichen. Der Feststoffgehalt der erhaltenen Suspension betrug 52 Gew.-%. Danach wurden 60 g an organischem Binder, ein Copolymeres aus Vinylacetat und Vinylacrylat, in Form einer 50 Gew.-%igen wäßrigen Dispersion zugegeben. Mit dieser Beschichtungssuspension wurde analog zu Beispiel 15 eine monolithische keramische Trägerwabe aus Cordierit mit einer Zelldichte von 200 cpsi und den Abmessungen $7,5\text{ cm} \times 7,5\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ beschichtet. Durch die viskositätserniedrigende Wirkung des Tensides lief die nicht an der Wand haftende Suspension problemlos und vollständig aus den Kanälen ab. Aufgrund des hohen Feststoffgehaltes der verwendeten Suspension konnte in einem einmaligen Beschichtungsvorgang eine aktive Masse von 97 g/l Katalysator aufgebracht werden. Es wurde kein Kanal der Wabe mit aktiver Masse verstopft.

Beispiel 19 (Oxidation von o-Xylol/Luftgemischen mit niedriger o-Xylol-Konzentration):

Zur Überprüfung der katalytischen Eigenschaft wurden die Katalysatoren am Beispiel der o-Xylooxidation auf ihre Eignung hin getestet und mit einem konventionellen Katalysator, hergestellt nach dem Stand der Technik (ringförmige Katalysatoren), verglichen. Die verwendete Testapparatur bestand aus einem adiabatisch geführten d. h. ungekühlten, isolierten Reaktor. Der Reaktor war dabei so gestaltet, daß er mit Katalysatorringen, wie auch mit einem erfindungsgemäßen

Wabenkatalysator beladen werden konnte. Dem Reaktor vorgeschaltet war ein Luftvorwärmer, mit dem das o-Xylol/-Luftgemisch auf 300 - 360 °C aufgeheizt werden konnte. Die Katalysatoranströmfläche betrug 19,6 cm², die Katalysatorfüllhöhe 10,2 cm. Die Versuche wurden bei einer Raumgeschwindigkeit von 20.000 h⁻¹ durchgeführt. Die Konzentration an o-Xylol im Gasgemisch betrug am Reaktoreingang zwischen 500 und 600 mg/Nm³. Die Messung der o-Xylol-Konzentration erfolgte mit Hilfe der Gaschromatographie sowie eines "on-line" geschalteten FID-Detektors. Das den Reaktor verlassende Reaktionsgas wurde in Aceton aufgefangen und die Bestandteile mittels Gaschromatographie quantitativ bestimmt. Der Gehalt an Kohlenmonoxid und Kohlendioxid im Reaktorausgangsgas wurde über Infrarotmessung direkt erfaßt.

Mit der oben beschriebenen Apparatur wurden die Katalysatoren aus dem Vergleichsbeispiel 13 und aus Beispiel 16, sowie ein ringförmiger Katalysator (Beispiel 15) als weiteren Vergleich getestet. Die Zusammensetzung der aktiven Massen aller drei Katalysatoren war dabei konstant.

Die Testergebnisse sind in folgender Tabelle 1 zusammengefaßt.

**Tab. 1: Katalysatortests mit niedrig konzentrierten o-Xylol/
Luftgemischen**

5

	Vergleichs- katalysator auf Ringen (Beispiel 15)	Wabenkatalysator mit 20 g aktiver Masse/l Katalysator (Beispiel 13)	Erfindungsgemäßer Wabenkatalysator, mit 112 g aktiver Masse/l Katalysator (Beispiel 16)
Temperatur Gaseintritt	340°C	340°C	340°C
o-Xylol Umsatz / mol-%	56	82	95
PSA- selektivität / mol-%	41	62	67
o-Tolylaldehyd / mg/Nm ³	22	42	12
Phthalid / mg/Nm ³	20	36	14

Beispiel 20 (Eignung der erfindungsgemäß hergestellten

10 **monolithischen Katalysatoren am Beispiel der Nachreaktion von**

~~PSA-Prozessgas aus der o-Xyloxydation in einem Postreaktor).~~

Die verwendete Testapparatur (Postreaktor) bestand aus einem adiabatischen geführten (gut isolierten) Reaktionsrohr, in dem der erfindungsgemäße monolithische Katalysator aus Beispiel 18
 15 eingebaut war. Der Postreaktor war einem üblichen PSA-Pilotreaktor (Hauptreaktor) nachgeschaltet. Die Gasleitung zwischen Hauptreaktor und Postreaktor konnte thermostatisiert werden, so daß variable Gaseintrittstemperaturen in dem Postreaktor möglich waren. Vor Eintritt und am Austritt des

Postreaktors waren Gasprobenahmestellen installiert. Des weiteren konnte das Reaktionsgas wahlweise nach Austritt aus dem Hauptreaktor oder nach dem Austritt aus dem Postreaktor in einem Kondensator (Desublimator) abgekühlt und das gebildete PSA abgeschieden bzw. isoliert werden. Der PSA-Hauptreaktor war 3,3 m lang und hatte einen Rohrdurchmesser von 25 mm. Der Reaktor wurde mit einem umgewälzten Salzbad (eutektische Schmelze, aus Kaliumnitrat und Natriumnitrit) temperiert. Die eingespeiste Luftmenge betrug stets 4 Nm³/h. Der PSA-Hauptreaktor war mit einem handelsüblichen PSA-Katalysator bestückt, die Katalysatorfüllhöhe betrug 2,8 m. Die Salzbadtemperaturen wurden dabei so gewählt, daß in dem den Reaktor verlassenden Gasgemisch noch vergleichsweise hohe Gehalte an nicht umgesetzten o-Xylol und Unteroxidationsprodukten wie Phthalid und Toluylaldehyd vorhanden waren. Die Beladung an o-Xylol vor Reaktor betrug während der Versuche konstant 70 g/Nm³ Gas. Das Luft/o-Xylol-Gemisch wurde vor Eintritt in den Hauptreaktor auf 180 °C vorgewärmt.

Das den Hauptreaktor verlassende Reaktionsgas wurde mittels Thermostatisierung auf die gewünschte Temperatur gebracht und durch den mit monolithischen Katalysator beladenen Postreaktor geleitet. Die Menge an monolithischem Katalysator war dabei so gewählt, daß eine Raumgeschwindigkeit von 20.000 h⁻¹ resultierte.

Das den Postreaktor verlassende Reaktionsgas wurde anschließend durch einen Desublimator geleitet, um die Reaktionsprodukte PSA, Phthalid etc. abzuscheiden.

Um die Effizienz des Postreaktors bezüglich dem Abbau bzw. Weiteroxidation der Nebenprodukte beurteilen zu können, wurde ein Teil des PSA-Reaktionsgases vor als auch nach dem Postreaktor mittels Gaswäsche in Aceton mit anschließender gaschromatographischer Bestimmung auf o-Xylol, Phthalid und Toluylaldehyd untersucht. Die Gehalte an CO und CO₂ im Reaktionsgas vor und nach dem Postreaktor erfolgten IR-spektroskopisch. Die Bestimmung der PSA-Ausbeute wurde, wie

bereits erwähnt, mittels Abscheidung in einem Desublimator bestimmt sowie über eine Massenbilanzierung berechnet.

Die Ergebnisse der Versuche sind in der folgenden Tabelle 2 dargestellt.

Tab. 2: Ergebnisse der Oxidationsversuche mit PSA-Reaktionsgas

	Gehalte* vor/ohne Postreaktor	Gehalte* in Gew.-% nach Postreaktor mit Katalysator aus Bsp. 18 bei verschiedenen Gaseintrittstemperaturen			
		360° C	340° C	320° C	300° C
Phthalid	0,48 Gew.-%	0,005	0,014	0,041	0,101
o-Xylol	0,25 Gew.-%	0	0,004	0,022	0,081
p-Benzochinon	0,04 Gew.-%	0,012	0,015	0,019	0,022
o-Tolylaldehyd	0,21 Gew.-%	0	0,004	0,011	0,026
PSA-Ausbeute	111,0 Gew.-%	111,3	111,5	111,8	112,2

* Bezogen auf Gesamtsumme an organischen Bestandteilen im Reaktionsgas.

Die Ergebnisse in Tabelle 2 zeigen, daß durch den Einsatz der erfindungsgemäßen monolithischen Katalysatoren in einem nachgeschalteten adiabatischen Reaktor (Postreaktor) im PSA-Prozeß ein Großteil der Unteroxidationsprodukte aus dem Reaktionsgas entfernt und weiter zu PSA oxidiert werden können. Überraschenderweise erfolgt dies auch bei relativ hohen Raumgeschwindigkeiten. Vorteilhaft wird dabei bezüglich der Ausbeute bei niedrigen Gaseintrittstemperaturen gearbeitet. Das Optimum der Reaktionsführung ergibt sich aus der Abwägung von Gehalt an Ausbeute zu Nebenprodukten.

Beispiel 21: (Eignung der erfindungsgemäß hergestellten monolithischen Katalysatoren am Beispiel der Nachreaktion von PSA-Prozeßgas aus der Naphthalinoxidation in einem

5 Postreaktor):

Der Versuch wurde analog Beispiel 20 durchgeführt, mit der Ausnahme, daß der Hauptreaktor Hauptreaktor mit einem handelsüblichen für die Naphthalinoxidation geeignetem PSA-Katalysator bestückt war und mit einem Naphthalin/Luft-Gemisch beschickt wurde. Im Postreaktor wurde der erfindungsgemäße monolithische Katalysator aus Beispiel 18 eingebaut. Die Salzbadtemperatur im Hauptreaktor wurde auch in diesem Beispiel so gewählt, daß in dem den Reaktor verlassenden Gasgemisch noch vergleichsweise hohe Gehalte an nicht umgesetzten Naphthalin und das Nebenprodukt Naphthochinon vorhanden waren. Die Beladung des Hauptreaktors an Naphthalin betrug während des Versuchs konstant 70 g/Nm³ bei 4 Nm³ Gas/h.

Die Ergebnisse des Versuches sind in der folgenden Tabelle 3 dargestellt.

Tab. 3: Ergebnisse der Oxidationsversuche mit PSA-Reaktionsgas aus der Naphthalinoxidation.

	Gehalte* vor/ohne Postreaktor	Gehalte* nach Postreaktor mit Katalysator aus Bsp. 18 bei einer Gaseintrittstemperatur von 350 °C
Naphthalin	0,12 Gew.-%	0,02 Gew.-%
Naphthochinon	0,54 Gew.-%	0,06 Gew.-%
PSA-Ausbeute	99,7 Gew.-%	100,3 Gew.-%


* Bezogen auf Gesamtsumme an organischen Bestandteilen im Reaktionsgas.

Die Ergebnisse in Tabelle 3 zeigen, daß durch den Einsatz der erfindungsgemäßen monolithischen Katalysatoren in einem nachgeschalteten adiabatischen Reaktor (Postreaktor) im PSA-Prozeß mit Naphthalin als Feed ein Großteil des restlichen

5 Naphthalins und des Nebenproduktes Naphthochinon aus dem Reaktionsgas entfernt und weiter zu PSA oxidiert werden können.

Patentansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung von monolithischen
Trägerkatalysatoren für die Gasphasenoxidation durch
Beschichtung des Katalysatorträgers mittels einer
Suspension, dadurch gekennzeichnet, daß diese aus
katalytisch aktiver Masse und einem oder mehreren Tensiden
der allgemeinen Formel



besteht, wobei R für den (die) hydrophoben Teil(e) des
Tensides mit n gleich 1, 2 oder 3; Y für den hydrophilen
Teil des Tensides mit m gleich 0, 1, 2 oder 3 und X für die
hydrophile Kopfgruppe des Tensides steht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der
Gehalt an Tensid zwischen 1 und 10 Gew.-% liegt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß
die Tenside als Kopfgruppe X funktionelle Gruppen aus der
Gruppe umfassend Carboxylate, Polycarboxylate, Phosphate,
Phosphonate, Sulfate und Sulfonate enthalten.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die
funktionellen Gruppen der Kopfgruppe X ganz oder teilweise
als freie Säuregruppe, Ammoniumsalze oder Erdalkalisalze
vorliegen.

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
die Bindung der hydrophilen Gruppe Y direkt oder über einen
Sauerstoff an das Zentralatom der Kopfgruppe X erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die hydrophoben Gruppen R der verwendeten Tenside über eine
hydrophile Gruppe Y an die Kopfgruppe gebunden sind.

der Gruppe umfassend Cordierit, Silicate, Siliciumdioxid, Siliciumcarbid, Aluminiumoxid, Aluminate, Metalle oder Metallegierungen verwendet werden.

5 14. Verfahren nach Anspruch 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß als Katalysatorträgerkörper Waben oder Träger mit offenen und/oder geschlossenen Kreuzkanalstrukturen verwendet werden.

10 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß als Katalysatorträgerkörper Waben mit einer Zelldichte, d.h. einer Anzahl der Kanäle von 100 bis 400 csi (cells per square inch) verwendet werden.

15 16. Verwendung von monolithischen Trägerkatalysatoren erhältlich nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 bis 15 in einem adiabatischen Reaktor in Kombination mit einem isotherm geführten Reaktor zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid aus o-Xylol.

20

17. Verwendung von monolithischen Trägerkatalysatoren erhältlich nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 bis 15 in einem adiabatischen Reaktor in Kombination mit einem isotherm geführten Reaktor zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid aus Naphthalin.

18. Verwendung von monolithischen Trägerkatalysatoren erhältlich nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 bis 15 in einem adiabatischen Reaktor in Kombination mit einem isotherm geführten Reaktor zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid aus o-Xylol/Naphthalinmischen

30


19. Verwendung von monolithischen Trägerkatalysatoren nach Anspruch 16 bis 18 in einem adiabatischen Reaktor mit einer vorgeschalteten Gaskühlung in Kombination mit einem isotherm geführten Reaktor.

35

20. Verwendung von monolithischen Trägerkatalysatoren nach
Anspruch 16 bis 19 in einem adiabatischen Reaktor mit einer
vorgeschaletteten Gaskühlung, wobei Gaskühlung und Reaktion in
einem gemeinsamen Apparat durchgeführt werden, in
Kombination mit einem isotherm geführten Reaktor.

21. Verwendung von monolithischen Trägerkatalysatoren nach
Anspruch 16 bis 20 in einem adiabatischen Reaktor mit einer
vorgeschaletteten und einer nachgeschalteten Gaskühlung, wobei
Gaskühlung und Reaktion in einem gemeinsamen Apparat
durchgeführt werden, in Kombination mit einem isotherm
geführten Reaktor.

22. Katalysator erhältlich durch Beschichtung des
Katalysatorträgers mittels einer Suspension, dadurch
gekennzeichnet, daß diese aus katalytisch aktiver Masse und
einem oder mehreren Tensiden der allgemeinen Formel



besteht, wobei R für den (die) hydrophoben Teil(e) des
Tensides mit n gleich 1, 2 oder 3; Y für den hydrophilen
Teil des Tensides mit m gleich 0, 1, 2 oder 3 und X für die
hydrophile Kopfgruppe des Tensides steht.

Verfahren zur Herstellung von Monolithischen
Oxidationskatalysatoren und deren Verwendung bei der
Gasphasenoxidation von Kohlenwasserstoffen

5

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung und die
10 Verwendung von monolithischen Trägerkatalysatoren für die
Gasphasenoxidation durch Beschichtung des Katalysatorträgers
mit einer Suspension die aus katalytisch aktiver Masse und
einem oder mehreren Tensiden der allgemeinen Formel R_nY_mX
besteht. R steht dabei für den hydrophoben Teil des Tensides
15 mit n gleich 1, 2 oder 3; Y für den hydrophilen Teil des
Tensides mit m gleich 0, 1, 2 oder 3 und X für die hydrophile
Kopfgruppe des Tensides.
